



P 675

FLEXTEC® elasztikus parkettaragasztó

Elsősorban többrétegű készparketta rugalmas ragasztására

JELLEMZŐI

- megvédi az aljzatot a parketta mozgásakor fellépő tépő-nyíró erőktől
- hosszantartó rugalmasság és ragasztási szilárdság
- víz és oldószermentes
- kiváló tapadás csaknem minden felülethez
- a legtöbb esetben nincs szükség a kiegyenlített felület alapozására
- FLEXTEC® technológiával készült

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit P 675 nagyon alacsony szerves illóanyag kibocsátású (EC1), speciális, víz- és oldószermentes, egykomponensű, módosított szilán polimer bázisú parkettaragasztó, amely elsősorban többrétegű parketta típusok (lakkozott vagy lakkozatlan) ragasztására alkalmas. Nem javasolt бүтү parkettához, valamint MDF/HDF közép rétegű laminált padlóhoz. Szívó- és nem szívó aljzatra egyaránt ragasztható vele parketta. Mivel a ragasztóanyag elasztikus, felveszi a parketta mozgásakor fellépő – és az aljzatot gyakran károsító – tépő-nyíró feszültséget. Könnyű alkalmazhatóságának és rugalmasságának köszönhetően a hagyományos 1K és 2K poliuretán parkettaragasztók méltó alternatívája. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól mentes! A felújítási munkák során, a régi burkolat eltávolítását követően visszamaradt ragasztómaradványokat – lehetőleg – el kell róla távolítani. A kő és járólapokat alapozás előtt tisztítsuk meg. Az aljzat egyenetlenségeit – a szívóképesség függvényében – a megfelelő alapozás után Ceresit önterülő aljzatkiegyenlítő segítségével szüntessük meg, minimum 2 mm vastagságban. Az alapozó- és az aljzatkiegyenlítő ki-



választásánál figyelembe kell venni az aljzat típusát és szívóképességét, valamint a várható igénybevétel nagyságát. A kiegyenlített aljzat burkolhatóságára vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni!

FELHORDÁS

A ragasztót B11 vagy B15 típusú fogazott kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra, de egyszerre csak akkora felületre, amekkora a nyitott időn belül parkettával lefedhető. A parkettát kis csúsztatással helyezzük a ragasztóágyba és toljuk ütközésig. Így biztosítható leginkább a parketta hátoldalának ragasztóval történő érintkezése. A tökéletes ragasztás eléréséhez a parkettát még a ragasztó bőrösödése előtt rakjuk le. Ügyeljünk rá, hogy a parkettaléc oldalait ne ragasszuk egymáshoz. A rakás ideje alatt és az azt követő 24 órán belül lehetőleg ne közlekedjünk a leragasztott parkettán. A fal mellett megfelelő (min. 10 mm) dilatációs rést kell hagyni. Az aljzatkiegyenlített, nedvszívó felületre leragasztott parketta legkorábban 24 óra múlva, a nem szívó felületre ragasztott pedig 48 óra múlva csiszolható, lakkozható.

FONTOS TUDNIVALÓK

A többrétegű - MDF/HDF középréteget is tartalmazó – laminált padló vagy parketta panelek nedvességre nagyon érzékenyek.

Az átlagostól jelentősen eltérő szélességi és vastagsági aránnyal rendelkező tömör parketta (pl. 10 mm lamella parketta) esetében az erőteljes mikroklima (páratartalom) változások „teknősödést” idézhetnek elő, amelyet az elasztikus ragasztó nem képes teljesen megakadályozni.

A ragasztót a felhasználás előtt alaposan fel kell keverni! Ne végezzünk parkettázási munkát, ha a relatív páratartalom meghaladja a 75%-ot, az aljzat hőmérséklete nem éri el a +15°C-ot, a szobahőmérséklet pedig a +18°C-ot.

Ha a vödörben lévő ragasztó tetején esetleg bőrösödés található, távolítsuk el és ne keverjük bele a ragasztóba.



A megbontott vödröt használat után szorosan zárjuk le. A hézagokból kitüremkedő ragasztót azonnal töröljük le denaturált szesszel! A szerszámok tisztítása hasonlóan történik.

A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	Szervetlen töltőanyagokat és poliészter/éter alkoholokat tartalmazó ragasztóanyag
Állaga:	pasztaszzerű
Színe:	beige
Kiadósság:	
mozaik parketta	
csaphornyos, ipari parketta stb.	B11 kenőlapát kb. 1100 g/m ²
nagyméretű parketta	B15 kenőlapát kb. 1200 g/m ²
Szellőzési idő:	nincs
Nyitott idő:	kb. 20 perc
Terhelhető:	kb. 24 óra elteltével (tömör felületen kb. 48 óra)
Csiszolható, lakkozható:	
Nedvszívó felületre ragasztva:	legkorábban 24 óra múlva
Nem szívó felületre ragasztva:	legkorábban 48 óra múlva
Hőállóság szállításkor, tárolásnál:	+5°C – +50°C

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.



Fogköz mélység: 3,25 mm
Fogtető szélesség: 3,70 mm
Fogköz szélesség: 3,30 mm

Fogköz mélység: 5,00 mm
Fogtető szélesség: 6,10 mm
Fogköz szélesség: 7,90 mm

Fogköz mélység: 6,50 mm
Fogtető szélesség: 5,50 mm
Fogköz szélesség: 7,00 mm

KISZERELÉS

18 kg műanyag vödörben

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 6 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyűjtőbe, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A ragasztót nem szabad a talajba, természetes vizekbe vagy a csatornába juttatni!

A Ceresit P 675 FLEXTEC® elasztikus parkettaragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel.

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni! A burkolóanyag-gyártók alkalmazásra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192-938