

## UK 400

Fokozott tapadóerő

### Diszperziós PVC- és szőnyegragasztó

PVC- és szőnyegpadló ragasztására, nedvszívó aljzatra

#### JELLEMZŐI

- rendkívül erős kezdeti tapadás
- a leragasztott textilburkolat tisztítógéppel tisztítható
- „félkontakt” módon is ragaszt
- szerves oldószert nem tartalmaz
- padlófűtés esetén is alkalmazható

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Habosított és „action back” hátoldalú textilburkolatok, heterogén és homogén PVC-lapok és tekercsek, valamint egyéb textilhátoldalú burkolatok nedvszívó aljzatra (pl. glettelt betonpadló, cement- és anhidrit-esztrich) történő ragasztására alkalmas. Székgörgő igénybevételének ellenáll.

A rendkívül rideg, valamint poliuretán hátoldalú textilburkolatok ragasztására a Ceresit K 188 E ragasztót ajánljuk.

#### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévő ragasztómaradványokat a munka megkezdése előtt – lehetőleg – el kell róla távolítani.

Az esztétikus burkolat elkészítéséhez feltétlenül szükség van a megfelelő Ceresit aljzatkiegyenlítő és alapozó használatára. A kiválasztott Ceresit anyagok típusa függ az aljzat szívóképességétől. Az aljzat előkészítésével kapcsolatos teendők a Ceresit aljzatkiegyenlítő műszaki adatlapjában található. A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése előtt!

#### FELHORDÁS

##### Textilburkolat ragasztása:

A hátoldal szerkezetétől függően a ragasztót **B1** vagy **B2** fogazású kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. **Páraáteresztő** burkolat esetén 5–20



perc (tömör, párazáró burkolat esetén kb. 15 perc) szellőzési idő elteltével a textilburkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük és alaposan bedörzsöljük.

##### PVC-burkolat ragasztása:

A burkolatot a ragasztás előtt 24 órával klimatizálni és kiteríteni szükséges. A ragasztót A2 (A3) fogazású kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. 10–15 perc szellőzési idő után a burkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük és jól bedörzsöljük, majd áthengerezzük. Ügyeljünk arra, hogy légbuborék ne maradjon alatta! A PVC burkolat hegesztését legkorábban 24 órával a ragasztás után lehet megkezdni. **A Ceresit UK 400 „félkontakt” módon is ragaszt:** A szellőzési időt követően, fektessük a burkolatot a ragasztóágyba és alaposan dörzsöljük bele, úgy hogy a burkolat hátoldalára megfelelő mennyiségű ragasztóanyag kerüljön. A felpöndörödő ragasztós széleket és végeket nem kell újból és újból a ragasztóágyba préselni. Folytatni kell a burkolást, majd kb. 30 perc elteltével a még levegőben lévő burkolatrészeket ismételtlen nyomjuk a ragasztóágyba és hengerezzük át. A burkolat kontakt módon (kétoldalas ragasztás) és erősen rögzít!

## FONTOS TUDNIVALÓK

Ne végezzünk burkolást +15°C alatt és 75% relatív páratartalom felett.

Amennyiben a tárolás következtében a ragasztó felületén hártya képződne, úgy azt a felhasználás előtt el kell távolítani!

A megbontott kannát gondosan vissza kell zárni!


A friss ragasztófeltök nedves ruhával azonnal eltávolíthatók a burkolatról, a szerszámok vízzel tisztíthatók.

**A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!**

## MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	ragasztást erősítő, szerves és szervesetlen adalék anyagokat tartalmazó, poliakrilát vizes diszperzió
Szín:	krémfehér
Állag:	pasztaszzerű
Száranyag-tartalom:	64 +/- 2%
Szellőzési idő:	5–15 perc
Nyitott idő:	20–25 perc
Terhelhető:	kb. 24 óra elteltével
Kötési idő (végső szilárdság elérése):	kb. 72 óra
Hőállóság:	
- szállításkor, tárolásnál:	+5°C – +50°C (fagyveszélyes)
- kötés után:	max. +50°C (padlófűtés esetén is alkalmazható)
Vízállóság:	a leragasztott textilburkolat tisztítógéppel tisztítható
Anyagszükséglet:	
B1 fogazású kenőlappal	kb. 400 g/m <sup>2</sup>
B2 fogazású kenőlappal	kb. 500 g/m <sup>2</sup>
A3 fogazású kenőlappal	kb. 300 g/m <sup>2</sup>


A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötés idő megnőhet.



Fogköz mélység	1,50 mm
Fogköz szélesség	1,60 mm
Fogtető szélesség	0,40 mm



Fogköz mélység	2,00 mm
Fogköz szélesség	2,40 mm
Fogtető szélesség	2,60 mm



Fogköz mélység	2,55 mm
Fogköz szélesség	3,00 mm
Fogtető szélesség	2,00 mm

Henkel Magyarország Kft.  
Ragasztás Technológiák Üzletág  
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.  
H-1519 Budapest, Pf. 429.  
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

## KISZERELÉS

7 kg, 14 kg és 35 kg műanyag vödörben.

## TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5 °C felett, száraz és hűvös helyen.

## FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Ceresit UK 400 diszperziós ragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Ügyeljünk arra, hogy a ragasztó ne kerüljön a csatornahálózatba.

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: 30/9192-938

## GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár  
2851 Környe, Üveggyár u. 10.

Tel.: +36 34 573 905

Minőség a Mestereknek