

CL 55

Univerzális tisztítószer

Cementfátyol és mészfolt eltávolítására

JELLEMZŐI

- koncentrátum
- rendkívül kiadós
- kivételesen nagy hatóerő
- sokcélú felhasználhatóság

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit CL 55 tisztító koncentrátum alkalmas cementfátyol és mészfolt eltávolítására betonfelületről, klinker és téglafal homlokzatról, lábazatról és kerámia burkolatról. Megszünteti a makacs mész és cement szennyeződések és lerakódások, a mészkivirágzást, a vízkövet és a halvány, rozsdás elszíneződéseket. Nem alkalmas márvány és mésztartalmú természetes kövek tisztítására.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Alaposan meg kell nedvesíteni a felületet a tisztítás megkezdése előtt. Amennyire csak lehet, a felületről mechanikus úton távolítsa el a vastagon lerakódott szennyeződések. Fontos, hogy a klinker és a kerámia lapok felülete legyen saválló (szükség esetén végezzen Ceresit CL 55 próba tesztet egy félreeső felületen). A szennyeződések melletti tiszta felületeket polietilén fóliával védje!

FELHORDÁS

Hígítsa fel a Ceresit CL 55 koncentrátumot – a megfelelő arányban – tiszta vízzel, az eltávolítandó szennyeződés típusától függően. Hordja fel a folyadékot – ecsettel vagy kefével – az előnedvesített felületre. 5 perc hatásidő után dörzsölje fel a szennyeződést. Mossa le a felületet folyó vízzel, majd alaposan mosson fel. Ügyelni kell arra, hogy a felhasznált tisztítószer tökéletesen eltávolításra kerüljön. A Ceresit CL 55 univerzális tisztítószer száraz körülmények között, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten javasolt alkalmazni.



FONTOS TUDNIVALÓK

A tisztításhoz ne használjon fémből készült eszközöket. A Ceresit CL 55 foszforsavat tartalmaz, ezért a bőrt és a szemet védeni kell az irritációtól. Védőkesztyű és védőszemüveg használata javasolt. Bőrrel való érintkezés illetve szembe jutás esetén azonnal mossa le/ki azt bő vízzel. Szembejutás esetén azonnal forduljon orvoshoz. A szennyezett ruházatot azonnal vegye le. A gyerekektől elzárva kell tartani. A szennyvízhálózatba juttatni nem szabad. A maradékot alaposan fel kell hígítani és erősen nedvszívó anyaggal felitatni.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	szervetlen savakat tartalmaz
Sűrűség :	kb. 1140 kg/m ³
Hígítási arány:	1:4 és 1:10 közötti arányban, tiszta vízzel
pH érték:	1,8
Anyagszükséglet:	0,05 – 0,21 liter/m ²

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak

KISZERELÉS

3 liter műanyag kannában.

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, hűvös, száraz, nedvességtől védett helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni. A Ceresit CL 55 univerzális tisztító csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 919-2926

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

