



  
**SOUDAL**

Folyékony membránok

Soudatight

## SOUDATIGHT LQ



### Kenhető folyékony membrán

A Soudatight LQ egy kiváló minőségű, szálerősített polimer anyag, mely lég- és párazáró, rugalmas membránt képez a teljes kötés után. Ecset használatával könnyedén felvihető bármilyen falfelületre, akár több rétegben is és így elérhetjük a kívánt rétegvastagságot. A Soudatight LQ az alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az EC1+ szabványnak a GEV Emicode előírásaival összhangban. Alkalmos 2mm szélességig repedések tömítésére is a szálerősített szerkezetének köszönhetően. A teljes kötési folyamat végére a színe kékről feketére változik, ezáltal könnyedén megállapítható az állapota. Kötést követően festhető, vagy akár vakolható is.

**Színe:** kék (teljes száradás/kötés után fekete)

**Csomagolása:** 5 kg, vödör

**Diffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ -érték)**

10241  $\mu$

(bbri-report DE621XB622-3)

**Vakolhatósága:**

teljes száradás után festhető, vakolható

(bbri-report DE621XB622-2)

**Tapadási erő:**

kiváló tapadás számos porózus felületen

(bbri-report DE621XB622)

**Egyenértékű légréteg vastagság (Sd-érték):**

10,96 m



**SOUDAL**

## SOUDATIGHT GEOTEXTILE



### Hajlaterősítő membrán

A Soudatight Geotextile egy innovatív áthidaló szalag, mely 2 mm-nél nagyobb repedések, csatlakozások áthidalására alkalmas, kombinálva a Soudatight LQ felhasználásával.

**Súly:** 110 g/m<sup>2</sup>

**Vastagsága:** 0,80 mm

**Időjárással szembeni ellenállás:** maximum 30 nap

**Színe:** fehér

**Csomagolása:** 15 cm x 20 m, tekercs

## SOUDATIGHT SP GUN



### Szórható folyékony membrán

A Soudatight SP GUN a Soudatight LQ szálerősítés nélküli szórható verziója. Alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az EC1+ szabványnak a GEV Emicode előírásaival összhangban. Ez a verzió kifejezetten gyors és gazdaságos, lég- és párazáró tömitést biztosít a nyílászáróknál, illetve a padló és fal csatlakozásoknál. Száradás után a színe kékről feketére vált és rugalmas réteget képez a falfelületen, mely könnyen festhető, illetve vakolható. A Soudatight LQ-val kombinálva érhető el a legideálisabb eredmény.

A Soudatight SP GUN a megfelelő szórópisztoly és kompresszor segítségével vihető fel a felületre. A hozzávaló Soudatight szórópisztoly csőre vertikális és horizontális irányban is állítható a könnyebb munka elérése érdekében. A szükséges kompresszornak 3 - 4 bar közötti stabil nyomást kell tudnia és legkevesebb 170 l/perc kimenő légszállítással kell bírnia.

**Színe:** kék (teljes száradás után fekete)

**Csomagolása:** 1 kg, kanna

**Diffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ -érték)**

10241  $\mu$

(bbri-report DE621XB622-3)

**Vakolhatósága:**

teljes száradás után festhető, vakolható

(bbri-report DE621XB622-2)

**Tapadási erő:**

kiváló tapadás számos porózus felületen

(bbri-report DE621XB622)

**Egyenértékű légréteg vastagság**

**(Sd-érték):**

10,96 m



## SOUDATIGHT SP



### Szórható folyékony membrán

A Soudatight SP a Soudatight LQ szálerősítés nélküli, szórható verziója. Alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az EC1+ szabványnak a GEV Emicode előírásaival összhangban. Ez a verzió kifejezetten gyors és gazdaságos, lég- és párazáró tömitést biztosít a padló és fal csatlakozásoknál, kiváltképp olyan helyeken, ahol nagyobb felületeken kell párazáró szigetelést alkalmazni.

Száradás után a színe kékről feketére vált, rugalmas réteget képez a falfelületen, mely könnyen festhető, illetve vakolható. A Soudatight LQ-val kombinálva érhető el a legideálisabb eredmény.

A Soudatight SP a legoptimálisabb teszt eredményt a következő eszközökkel érte el (speciális felszívó kompresszorok): Wagner PP119XT, ProSpray 3.20 és SuperFinish 23+.

**Színe:** kék (teljes száradás után fekete)

**Csomagolása:** 10 kg, vödör

**Diffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ -érték)**

10241  $\mu$

(bbri-report DE621XB622-3)

**Vakolhatósága:**

teljes száradás után festhető,

vakolható

(bbri-report DE621XB622-2)

**Tapadási erő:**

kiváló tapadás számos porózus

felületen

(bbri-report DE621XB622)

**Egyenértékű légréteg vastagság**

**(Sd-érték):**

10,96 m



## SOUDATIGHT HYBRID



### Kenhető és szórható folyékony membrán

A Soudatight Hybrid a Soudatight család Hybrid Polymer verziója, melynek köszönhetően kül- és beltéren egyaránt használható. Alacsony károsanyag tartalmának köszönhetően megfelel az EC1+ szabványnak a GEV Emission előírásaival összhangban. Kifejezetten egyszerű, gyors és gazdaságos alkalmazással tartósan rugalmas lég- és vízzáró réteget képez falattöréseken, falcsatlakozásokon, nyílászáró csatlakozásoknál. Nem alkalmas tetőszigetelési munkákhoz.

Száradás után könnyen festhető, illetve vakolható. A Soudatight Hybrid kézi, elektromos, és pneumatikus hurkapisztollyal használható a klasszikus tömítéshez. A szóráshoz speciális csőrrel szerelt JETFLOW 3 típusú, 600 ml-es pneumatikus kinyomópisztoly ajánlott. A JETFLOW 3 használatához a szükséges kompresszornak 6 bar stabil nyomást kell tudnia és legkevesebb 170 l/perc kimenő légszállítással kell bírnia.

**Színe:** szürke

**Csomagolása:** 600 ml hurka

**Diffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ -érték)**

1464  $\mu$

(ift report 16-001592 PR01)

**Vakolhatósága:**

teljes kötés után vakolható, festhető

**Tapadási erőssége:**

kiváló tapadás számos felületen

**Egyenértékű légréteg vastagság (Sd-érték):**

1,40 m



**SOUDAL**